



V-1-3 T系列の設計条件 (TH、TC形鉄心)

寸法表示



TH: 切断上がり、TC: 研削上がり。



a = 卷き厚
 d = 卷き幅
 Di = 内径
 Do = 外径
 lg = スリット幅
 K = 切断位置
 ρ = 素材の密度
 fi = 占積率
 f = 周波数
 Bm = 磁束密度

諸元の算出

$$\text{平均磁路長 } \ell (\text{m}) = (a + Di) \pi / 10^3$$

$$\text{有効断面積 } Ae(\text{m}^2) = a d f_i / 10^6$$

$$\text{重 量 } m(\text{kg}) = (a + Di) \pi a d f_i \rho / 10^9$$

性 能

TC形一般保証値 (TH形は別途協議)

0.1T、50Hzに於いて	実効値	$VA = 0.015 + 0.022 \times Ae / m \times 10^3$ (VA/kg)
0.1T、60Hzに於いて	実効値	$VA = 0.018 + 0.027 \times Ae / m \times 10^3$ (VA/kg)
1.5T、50Hzに於いて	実効値	$VA = 2.1 + 5 \times Ae / m \times 10^3$ (VA/kg)
1.5T、60Hzに於いて	実効値	$VA = 2.6 + 6 \times Ae / m \times 10^3$ (VA/kg)

$$\text{磁化力 } H = VA \times \rho \times 10^3 / (4.44 \times f \times Bm) \text{ (AT/m)}$$

参 考 値

