


# V-1-1 T系列の設計条件

(TN、TR、形鉄心)

寸法表示

TN: 焼鈍上がり、TR: 積層間樹脂接着上がり。



$a$  = 卷き厚  
 $d$  = 卷き幅  
 $Di$  = 内径  
 $Do$  = 外径  
 $\rho$  = 素材の密度  
 $fi$  = 占積率  
 $f$  = 周波数  
 $Bm$  = 磁束密度

諸元の算出

$$\text{平均磁路長 } \ell (\text{m}) = (a + Di) \pi / 10^3$$

$$\text{有効断面積 } Ae (\text{m}^2) = a d f i / 10^6$$

$$\text{重 量 } m (\text{kg}) = (a + Di) \pi a d f i \rho / 10^9$$

性 能

TN形一般保証値 (TR形は別途協議)

0.1T、50Hzに於いて	実効値 VA=0.014 (VA/kg)、H=4.82 (AT/m)
0.1T、60Hzに於いて	実効値 VA=0.016 (VA/kg)、H=4.59 (AT/m)
1.5T、50Hzに於いて	実効値 VA=1.5 (VA/kg)、H=34.5 (AT/m)
1.5T、60Hzに於いて	実効値 VA=1.9 (VA/kg)、H=36.4 (AT/m)
	磁化力 H=VA × ρ × 10^3 / (4.44 × f × Bm) (AT/m)

参 考 値

